

## **Rapport de classement de réaction au feu** **Classification report of reaction to fire performance**

### **1. Introduction**

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à *Toile ASTERIA* conformément aux modes opératoires donnés dans la norme NF EN 13501-1 : 2013.

This classification report defines the classification assigned to *Toile ASTERIA* in accordance with the procedures given in NF EN 13501-1:2013.



## **CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU** **CONFORMEMENT A LA NORME NF EN 13501-1: 2013** **CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE PERFORMANCE** **IN ACCORDANCE TO NF EN 13501-1: 2013**

**Commanditaire:** *CEPRO*  
**Sponsor:** *87 rue Nationale*  
*59000 Lille*  
*France*

**Nom du produit :** *Toile ASTERIA*  
**Product name:**

**N° de rapport de classement:** *1303/10/351 C*  
**Classification report number:**

**Numéro d'émission:** *1*  
**Issue number:**

**Date de validité:** *5 ans à compter de 03/03/2017*  
**Date of issue:** *5 years as from 03/03/2017*

## 2. Détails du produit classé / Details of classified product

### 2.1 Généralités / General

Le produit *Toile ASTERIA* est défini comme *Toile anti-chaleur*  
 The product *Toile ASTERIA* is defined as *anti-heat canvas*

### 2.2 Description du produit / Product description

Le produit *Toile ASTERIA* est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essais fournis en appui du classement détaillé en 3.1.

The product *Toile ASTERIA* is fully described below or is fully described in the tests reports provided in support of classification listed in Clause 3.1.

Description du produit / Product description:

*Tissu en Fibre de verre 580g caramélisé sur les deux faces (traitement thermique) / 580 gr glass caramelized on both sides (heat treatment)*

*Épaisseur du produit / Thickness: 0.75 mm*

*Masse volumique du produit / Density : 773.3 kg/m<sup>3</sup>*

*Masse surfacique du produit / Surface mass: 580 g/m<sup>2</sup>*

## 3. Rapports d'essai et résultats d'essais en appui de ce classement / Test reports and test results in support of classification

### 3.1 Rapports d'essais / Test reports

Nom du laboratoire Name of laboratory	Nom du commanditaire Name of sponsor	N° de référence du rapport Reports reference number	Méthode d'essai et date/règles du domaine d'application et date Test method and date / rules of scope and date
<i>CREPIM</i>	<i>CEPRO</i>	<i>RE 1E 1303/10/351 C</i>	<i>NF EN ISO 1716 2013</i>
<i>CREPIM</i>	<i>CEPRO</i>	<i>RE 2E 1303/10/351 C</i>	<i>NF EN ISO 1182 2013</i>

### 3.2 Résultats d'essais / Test results

Méthode d'essai Test methods	Paramètre Parameter	Nombre d'essais Number of test	Résultats / Results	
			Paramètre continu – moyenne (m) Continuous parameter – average (m)	Conformité avec le paramètre Compliance with parameter
NF EN ISO 1716	PCS en MJ/kg PCS in MJ/kg	3 essais 3 tests	0.7	-
NF EN ISO 1182	$\Delta T$ en °C $\Delta T$ in °C	5 essais 5 tests	3	-
	$\Delta m$ en % $\Delta m$ in %		0.16	-
	$t_f$ en s $t_f$ in s		0	-

(-) : signifie non applicable, means non applicable.

### 4. Classement et domaine d'application / Classification and field of application

#### 4.1 Référence de classement / Reference of classification

Le présent classement a été effectué conformément à la norme NF EN 13501-1 : 2013.  
 This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1: 2013.

#### 4.2 Classement / Classification

Le produit, **Toile ASTERIA**, a été classé en fonction de son comportement au feu / The product, **Toile ASTERIA**, has been classified for its reaction to fire behavior: **A1**.

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est / Complementary classification in relation to smoke production is: /.

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est / Complementary classification in relation to fall of flaming droplets/particules is: /.

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, à l'exception des revêtements de sol et des produits d'isolation thermique pour conduites linéaires est / The format of the reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe thermal insulation products is:

Comportement au feu Fire behaviour		Production de fumée Smoke production			Gouttelettes enflammées Flaming droplets	
<b>A1</b>	-	s	/	,	<b>d</b>	/

**C'est-à-dire / Namely, A1**

<b>Classement de réaction au feu / Reaction to fire classification :</b>	<i>A1</i>
--	-----------

### 4.3 Domaine d'application / Field of application

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit / The classification is valid for the following product parameters :

*Epaisseur / Thickness : 0.75 mm*

*Masse volumique / Density : 773.3 kg/m<sup>3</sup>*

*Masse surfacique / Surface mass : 580 g/m<sup>2</sup>*

### 5. Limitations

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.  
 This classification document does not represent type of approval or certification of the product.

#### Signé


Signature de la personne ayant réalisé le classement  
 Signature of the person who realise the classification



Thomas TURF  
 Ingénieur praticien  
 Test engineer

#### Approuvé

signature de la personne autorisant le présent rapport  
 Signature of the person who authorise the report



Skander KHELIFI  
 Responsable Technique  
 Technical Manager