

LURIFIX SM1

PRESENTATION

PEINTURE DE FINITION ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE A L'ASPECT VELOUTE POUR SUPPORTS CLASSES M1.

DESTINATION

Tous supports DEJA CLASSES M1 dont on désire conserver le classement au feu. (L'emploi d'un produit non testé officiellement rend caduque le classement du support brut). Convient pour tout bois et dérivés M1, placôplâtre, plaque fibrociment, enduit.....

UTILISATION

INTERIEURE uniquement

PROPRIETES PARTICULIERES

Produit technique ignifugé, il permet l'obtention d'une finition très soignée et teintée tout en conservant la protection contre le feu du support sur lequel il est appliqué (l'emploi d'une finition non mentionnée sur le procès-verbal, annule toutes les garanties liées à celui-ci).
Grand confort d'utilisation – faible odeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Application** : En 1 ou 2 couches pour les couleurs « pastel » selon les supports.
En 2 couches pour les couleurs plus vives
- **Matériel d'application** : Brosse, Rouleau, Pistolet, Airless
- **Consistance** : Légèrement thixotrope
- **Dilution** : Prêt à l'emploi, ne pas diluer
- **Nettoyage du matériel** : A l'eau
- **Séchage** : 2 heures
Recouvrable après 6 heures
- **Rendement** : 80 à 150 ml/m² - 1 ou 2 couches selon résultat
- **Nettoyage du matériel** : A l'eau

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- **Extrait sec** : 59 ± 2 % en poids
- **Densité** : 1,3 ± 0,1
- **Aspect** : Lisse velouté
- **Point Eclair** : Sans objet
- **Teinte** : Blanc - Teintes RAL sur demande
Teintes du nuancier LDECO sur demande
- **Température d'application** : Entre 10 et 25°C
- **Conservation** : 1 an emballage d'origine non ouvert ;
en local sec (temp > 5°C)

CONDITIONNEMENT

4 – 15l

HYGIENE ET SECURITE

Voir fiche de données de sécurité correspondante

Fiche technique n° 15 recto

Edition n°02 – Janvier 2012 – Cette édition annule et remplace les précédentes

CONSEILS PRATIQUES

LURIFIX SM1

LURIFIX SM1 possède un procès-verbal délivré par le C.S.T.B. attestant du maintien du classement M1 en réaction au feu sur les supports déjà classés M1.

Cette finition ignifugée est un produit technique qui ne doit pas être substitué ou recouvert par une autre finition.

Le LURIFIX SM1 est employé pour les travaux où une finition particulièrement soignée est recherchée. Sa formulation lui permet d'être teintée dans une large palette de couleurs.

- Bien agiter le produit avant emploi.
- Appliquer sur support sec propre et conforme au DTU 59.1
- Appliquer sans dilution en passe homogène.
- Deux passes sont nécessaires pour les couleurs vives ou sombres.

ATTENTION : Les teintes du LURIFIX SM1 ne sont obtenues qu'après séchage. Ne pas tenir compte de la teinte en pot.

En fonction du taux de colorants introduits, on peut dans certains cas observer une légère modification de l'aspect velouté.

Nos conseils techniques d'utilisation, exprimés oralement, par écrit ou au moyen d'essais, sont donnés au mieux de nos connaissances. Ils constituent de simples indications qui n'engagent pas notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier vous-même si les produits livrés par nous conviennent aux procédés et objectifs recherchés. L'application et l'utilisation des produits échappent à notre contrôle, et, en conséquence, relève exclusivement du domaine de votre responsabilité personnelle. Nous garantissons, bien entendu, la qualité rigoureuse de nos produits. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de déterminer vous-mêmes les mesures de sécurité adaptées aux conditions propres à votre exploitation.

La présente fiche technique doit être présente sur le chantier d'application.